

**ORIA BAG** es un papel kraft blanqueado no estucado que puede ser certificado FSC® o PEFC principalmente diseñado para todo tipo de bolsas de comercio, disponible en color White y Natural (apto para uso alimentario de acuerdo con la Recomendación BfR XXXVI)

## IMPRESIÓN Y APLICACIONES TÉCNICAS/INDUSTRIALES

TÉCNICAS DE IMPRESIÓN	APLICACIONES	
Offset*** Flexografía*** Laser- Ink jet**	Bolsas/Sacos*** Laminación** Metalizado**	Extrusión** Estucados**

## GAMA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Gramaje (g/m <sup>2</sup> )	Calibre (micras)	Rugosidad CT/CF (ml/min)	Resist. Tracción MD/CD (kN/m)	Desgarro MD/CD (mN)	Estallido (kPa)
50	58	100 / 140	3,9 / 2,1	300 / 500	180
60	70	100 / 140	4,2 / 2,4	350 / 600	200
70	80	100 / 140	4,5 / 2,7	430 / 700	220
80	90	100 / 140	4,8 / 3,0	520 / 850	260
90	105	100 / 140	5,2 / 3,1	640 / 1.050	280
100	115	100 / 140	5,5 / 3,4	700 / 1.200	300
110	125	100 / 140	6,0 / 3,5	800 / 1.400	310
120	135	120 / 160	6,2 / 3,6	900 / 1.500	330
140	160	120 / 160	7,2 / 4,1	1.100 / 1.900	350
170	195	120 / 160	7,8 / 4,5	1.200 / 2.300	400

CT = Cara Tela    CF = Cara Fieltro    MD = Dirección Máquina    CD = Dirección Transversal

## COLORES ESTÁNDAR

Colores Estándar	L*	a*	b*	Blancura CIE	Fluorescencia (%)
WHITE	94,00	3,50	-16,50	160	-
NATURAL – OCR*	97,00	-0,30	4,00	-	* ≤ 0,1

Las citadas Características Técnicas deben únicamente ser consideradas como valores de referencia.

## ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Almacene el papel en un área con humedad y temperatura acondicionada, 50% de humedad relativa y temperatura entre 19º y 23ºC.
- Si el papel se almacena en un recinto no acondicionado, es necesario un periodo de estabilización en sala de impresión.
- Mantenga el embalaje de protección hasta el momento de consumir el papel.

