

**ORIA PRINT** es un papel offset no estucado que puede ser certificado FSC® o PEFC fabricado con celulosa química blanqueada y disponible en color White (apto para uso alimentario de acuerdo con la Recomendación BfR XXXVI), Ivory, Natural y Cream.

## IMPRESIÓN Y APLICACIONES TÉCNICAS/INDUSTRIALES

TÉCNICAS DE IMPRESIÓN	APLICACIONES	
Offset***	Edición Libros***	Sobres**
Flexografía***	Publicidad***	Laminación/Estucados**
Laser/Pre-Print**	Formularios***	Prospectos Farmacéuticos**
Ink jet**	Material de oficina: agendas, material escolar, cuadernos, blocks de notas, escolar, notas adhesivas...***	Etiquetas autoadhesivas**

## GAMA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Gramaje (g/m <sup>2</sup> )	Mano (cm <sup>3</sup> /g)	Porosidad (ml/min)	Rugosidad CT/CF (ml/min)	Indice Cobb <sub>60</sub> (g/m <sup>2</sup> )	Opacidad (%)
50	1,25	< 800	160 / 140	< 28	78
60	1,25	< 800	160 / 140	< 28	87
70	1,20	< 800	120 / 100	< 28	91
80	1,20	< 800	120 / 100	< 28	93
90	1,20	< 800	120 / 100	< 28	95
100	1,10	< 800	120 / 100	< 30	95
120	1,10	< 800	120 / 100	< 30	97
150	1,05	< 800	120 / 100	< 30	98
180	1,05	< 800	120 / 100	< 35	100
200	1,05	< 800	140 / 120	< 35	100
250	1,00	< 800	140 / 120	< 35	100

CT = Cara Tela CF = Cara Fieltro

## COLORES ESTÁNDAR

Colores Estándar	L*	a*	b*	Blancura CIE	Fluorescencia (%)
WHITE	94,00	3,50	-16,50	160	-
IVORY	96,50	-0,50	10,00	-	-
NATURAL – OCR*	97,00	-0,30	4,00	-	* ≤ 0,1
CREAM	95,00	-1,00	15,00	-	-

Las citadas Características Técnicas deben únicamente ser consideradas como valores de referencia.

## ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Almacene el papel en un área con humedad y temperatura acondicionada, 50% de humedad relativa y temperatura entre 19º y 23ºC.
- Si el papel se almacena en un recinto no acondicionado, es necesario un periodo de estabilización en sala de impresión.
- Mantenga el embalaje de protección hasta el momento de consumir el papel.



La marca de la gestión forestal responsable