

ORIA PRINT es un papel offset no estucado que puede ser certificado FSC® o PEFC™ fabricado con celulosa química blanqueada y disponible en color White (apto para uso alimentario de acuerdo con la Recomendación BfR XXXVI), Ivory, Natural y Cream.

IMPRESIÓN Y APLICACIONES TÉCNICAS/INDUSTRIALES

TÉCNICAS DE IMPRESIÓN	APLICACIONES	
Offset *** Flexografía *** Laser/Pre-Print ** Ink jet **	Edición de Libros *** Publicidad *** Formularios*** Material de oficina: agendas, material escolar, cuadernos, blocks de notas, escolar; notas adhesivas... ***	Sobres ** Laminación/Estucados ** Prospectos Farmacéuticos ** Etiquetas autoadhesivas **

GAMA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Gramaje (g/m ²)	Mano (cm ³ /g)	Porosidad (ml/min)	Rugosidad CT/CF (ml/min)	Indice Cobb ₆₀ (g/m ²)	Opacidad (%)
50	1,25	< 800	180/160	< 28	76
60	1,25	< 800	180/160	< 28	84
70	1,20	< 800	160/140	< 28	88
80	1,20	< 800	160/140	< 28	91
90	1,20	< 800	160/140	< 28	94
100	1,10	< 800	120/100	< 30	95
120	1,10	< 800	120/100	< 30	96
150	1,05	< 800	120/100	< 30	98
180	1,05	< 800	120/100	< 35	100
200	1,05	< 800	140/120	< 35	100
250	1,00	< 800	140/120	< 35	100

CT = Cara Tela CF = Cara Feltro

COLORES ESTÁNDAR

Color	L*	a*	b*	Blancura CIE
WHITE	94,00	3,50	-16,50	160
IVORY	96,50	-0,50	10,00	-
NATURAL	97,00	-0,30	4,00	-
CREAM	95,00	-1,00	15,00	-

Las citadas Características Técnicas deben únicamente ser consideradas como valores de referencia.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Almacene el papel en un área con humedad y temperatura acondicionada, 50% de humedad relativa y temperatura entre 19° y 23°C.
- Si el papel se almacena en un recinto no acondicionado, es necesario un periodo de estabilización en sala de impresión.
- Mantenga el embalaje de protección hasta el momento de consumir el papel.

